

Индивидуальный предприниматель (ИП)
Ахмадуллина А.Г.
420139, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Ю.Фучика 44-132


2013-09-13 Nr. D2 (10.4-4)-10953

По вопросу, о работе катализатора КСМ

Уважаемая Ахмадуллина Альфия Гариповна,
Посылаю данные по запросу № 12-58.

- 1) Дата загрузки катализатора 2012-06-01;
- 2) Содержание меркаптановой серы в ББФ до очистки 0,0096 %мас;
- 3) Содержание меркаптановой серы в ББФ после очистки 0,0001 %мас;
- 4) Содержание общей серы в очищенной ББФ 2,49 мг/кг;
- 5) Методика, по которой определяются общая сера в ББФ (ASTM D 6667);
- 6) Содержание меркаптановой серы в щелочном растворе до регенерации 0,14 %мас;
Содержание меркаптановой серы в щелочном растворе после регенерации 0,02 %мас;
- 7) Удельный расход щелочи на очистку ББФ, 0,084 кг/т.

С уважением,
Директор по технологии
Вайдас Диргелас



Исполнитель: Жидрунас Дапшис инженер технолог технологического отдела
zydrunas.dapsys@orlenlietuva.lt

